


LV 350 Filler Beige/Light Gray/Dark Gray 3506-001**VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN****Kuvaus**

Korkealuokkainen, nopeasti kuivuva kaksikomponenttinen märkää märälle tai hiottava pohjamaali. Käytetään hyötyajoneuvojen uudisrakentamisessa ja korjausmaalauksessa, kuten linja-auto- ja perävaunu teollisuudessa.

HIONTA

100 Autocoat BT LV 350 Filler Beige / Gray
50 Autocoat BT LV 350 Hardener Sanding
25 Autocoat BT LV 350 Filler Reducer Medium / Slow


**11**

Ruiskun suutin:
1.5-1.7 mm

Ruiskutusaine:
1.7-2.2 bar ruiskun "kahvassa"



2 - 3 x 1 kerros




Kerrostien välissä:
5-10 minuuttia 20°C:ssa

Ennen uunitusta:
5-10 minuuttia 20°C:ssa



Yli yön 20°C:ssa

60 minuuttia 60°C:ssa



Viimeistelyhionta: P360-P400
Katso TTS S8.06.01



Päälle maalattavissa: Sikkens 2K Topcoats
Autocoat WB 551 Basecoat RM



Käytä henkilökohtaisia suojaimia.
Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria.


Laajemmat tuotetiedot saat lukemalla Teknisen Tuoteselosteen kokonaan.

LV 350 Filler Beige/Light Gray/Dark Gray 3506-001

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus


Korkealuokkainen, nopeasti kuivuva kaksikomponenttinen märkää märälle tai hiottava pohjamaali. Käytetään hyötyajoneuvojen uudisrakentamisessa ja korjausmaalauksessa, kuten linja-auto- ja perävaunu teollisuudessa.

Märkää märälle

100	Autocoat BT LV 350 Filler Beige / Gray
20	Autocoat BT 801 Multi Use Hardener
40	Autocoat BT LV 350 Filler Reducer Medium / Slow

**23**Ruiskun suutin:
1.5-1.7 mmRuiskutusaine:
1.7-2.2 bar ruiskun "kahvassa"

1 - 2 x 1 kerros



Kerrosten välillä:

5-10 minuuttia 20°C:ssa

Päällemaalauksella:

40-55 minuuttia 20°C:ssa

Päälle maalattavissa: Sikkens 2K Topcoats
Autocoat WB 551 Basecoat RMKäytä henkilökohtaisia suojaimia.
Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmamaaria.

Laajemmat tuotetiedot saat lukemalla Teknisen Tuoteselosteen kokonaan.

LV 350 Filler Beige/Light Gray/Dark Gray 3506-001

VAIN AMMATTIMASEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus:

Korkealuokkainen, nopeasti kuivuva kaksikomponenttinen märkää märeille tai hiottava pohjamaali. Käytetään hyötyajoneuvojen uudisrakentamisessa ja korjausmaalauksessa, kuten linja-auto- ja perävaunu teollisuudessa.

Tuote ja lisäaineet:

Autocoat BT LV 350 Filler Beige/Light Gray/ Dark Gay	3506-001
Autocoat BT LV 350 Hardener Medium	3599-104
Autocoat BT LV 350 Filler Hardener Sanding	3506-104
Autocoat BT LV 350 Filler Reducer Medium	3506-204
Autocoat BT LV 350 Filler Reducer Slow	3506-205
Autocoat BT LV 351 Hardener Hi-Flo	3519-105
Autocoat BT LV 352 Hardener	3529-104
Autocoat BT 801 Multi Use Hardener	8011-114

Perusraaka-aineet:

Autocoat BT LV 350 Filler Beige/Light Gray/Dark Gray	: akryylihartsi
Autocoat BT LV 350 Hardener Medium	: polyisosyanaattihartsi
Autocoat BT LV 350 Filler Hardener Sanding	: polyisosyanaattihartsi
Autocoat BT LV 350 Filler Reducer Slow/Medium	: liuottimia
Autocoat BT LV 351 Hardener Hi-Flo	: polyisosyanaattihartsi
Autocoat BT LV 352 Hardener	: polyisosyanaattihartsi
Autocoat BT 801 Multi Use Hardener	: polyisosyanaattihartsi

• Sopivat pohjamateriaalit:

- Vanhat maalipinnat mukaan lukien termoplastiset maalipinnat
- Autocoat BT LV 850 Washprimer CF
- Autocoat BT LV 851 Washprimer AS
- Autocoat BT LV 250 Primer EP
- Autocoat BT LV 350 Primer EP
- Sikkens polyester bodyfillerit ja Polysurfacerit
- Polyesterilaminaatit ja kovalevyt
- Puu

• Pintojen esikäsittely:

- Vanhat maalipinnat: Rasvanpoisto LV 350 Antistatic-Silicone Remover:llä ja hionta P180-280 karkeudella.
- Sikkens Polyesteri Kitit: Hionta P180-280 karkeudella.
- Polyesterilaminaatit: Rasvanpoisto LV 350 Antistatic-Silicone Remover:llä ja hionta P280 karkeudella.
- Puu: Hio paperilla P180 kuivana (poista kaikki irtoavat puukuidut pinnasta).

LV 350 Filler Beige/Light Gray/Dark Gray 3506-001

VAIN AMMATTIMASEEN KÄYTTÖÖN

Sävytys:

LV 350 Filler Beige/ Light Gray voidaan sävyttää Sikkens 2K Topcoatilla ilman kovettajaa maksimissaan 10 tilavuusosaa

Huom: LV 350 Dark Grey 3506-001:tä ei pidä sävyttää.

Sekoitusuhde tilavuusosaa:

A. Märkää-märälle (Non sanding) filler:

100 tilavuusosaa LV 350 Filler Beige/Gray/ Dark Gray
20 tilavuusosaa LV 350 Hardener Medium, LV 351 Hardener Hi-Flo, LV 352 tai BT 801 Multi Use Hard
40 tilavuusosaa LV 350 Filler Reducer Medium/Slow
Käytä mittatikkua # 23

B. Hionta filler:

100 tilavuusosaa LV 350 Filler Beige/Gray/ Dark Gray
50 tilavuusosaa LV 350 Filler Hardener Sanding
25 tilavuusosaa LV 350 Filler Reducer Medium/Slow
Käytä mittatikkua # 11

Ruiskutusviskositeetti:

Seos A: 16-17 s DIN Cup 4 20°C:ssa

Seos B: 16-19 s DIN Cup 4 20°C:ssa

Käyttöaika:

Seos A: 1½-2 tuntia 20°C:ssa

Seos B: 1-1½ tuntia 20°C:ssa

Ruiskun suutin ja ruiskutusaine:

Ruisku:	Suutin:
Yläsäiliöruisku:	1.5 -1.6 mm
Yläsäiliöruisku: HVLP:	1.5 -1.7 mm
Alasäiliöruisku:	1.6 -2.0 mm
Alasäiliöruisku HVLP:	1.8 -2.2 mm
Painesäiliöruisku:	1.0-1.2 mm

Ruiskutusaine:

3-5 bar
max. 0.7 bar ruiskun suuttimessa
3-5 bar
max. 0.7 bar ruiskun suuttimessa
3-5 bar hajotusilman paine
± 1.0 bar materiaalin paine

LV 350 Filler Beige/Light Gray/Dark Gray 3506-001

VAIN AMMATTIMASEEN KÄYTTÖÖN

Työmenetelmä:

Märkää-märälle filler:

Ruiskuta 1-2 märkää kerrosta, mikäli ruiskutat 2 kerrosta pidä kerrosten välillä 5-10 minuutin haihtumisaika (lämpötilasta tai kerrospaksuudesta riippuen).

Hionta filleri:

Ruiskuta 1-2 kerrosta, haihduta vähintään 5-10 minuuttia kerrosten välillä.

Jos käytät LV 350 Filler Beigeä LV 250 pintamaalin alla, ruiskuta filleriä koko maalattavalle alueelle !

Kerrospaksuus:

Märkää-märälle filleri: 20-25 µm per kerros

Hionta filleri : 25-30 µm per kerros

Riittoisuus:

		m ² /liter
Ruiskutusvalmiilla seoksella 1 µm kuivakalvovahvuudella	Hionta:	± 404
	Märkää märälle:	± 417

Huom: Käytännön riittoisuus riippuu monista tekijöistä kuten kappaleen muodosta ja pinnanlaadusta, työmenetelmästä ja olosuhteista.

Välineiden puhdistus:

Sikkens liuottimella tai Wilco tinnerillä.

Märkää-märälle fillerin kuivumisajat:

Minimi päälle maalaus aika:	10°C:ssa	20°C:ssa
LV 350 Filler Reducer Medium:	55 min	40 min
LV 350 Filler Reducer Slow:	1,5 tuntia	55 min

Maximi päälle maalaus aika:	20°C:ssa
WB 551 Basecoat RM / Autowave	6 tuntia
Autocoat BT LV Topcoats	24 tuntia

Huom:

1. Jos ruiskutetaan 2 tai useampi kerros, pidennä haihtumisaika 50 min / 20°C:ssa ennen pintamaalin ruiskutusta.
2. Kun kuivumisaika ylittää 24 tuntia LV 350 Filler Beige/Grey/Dark Grey:n pinta on hiottava perinpohjaisesti P360-400 karkeudella ennen pintamaalin ruiskutusta
3. LV 350 Filler Beige/Grey/Dark Grey voidaan päällemaalata LV 350 Filler Beige/Grey/Dark Greyllä 24 tunnin sisällä.
4. Jos LV 350 Filler Beige/Grey/Dark Grey:n pinnassa esiintyy pölyvaurioita, pinta voidaan hio varovaisesti hienolla paperilla 3 tunnin kuluttua 20°C:ssa tai 30 minuutin kuluttua 60°C:ssa.

LV 350 Filler Beige/Light Gray/Dark Gray 3506-001

VAIN AMMATTIMASEEN KÄYTTÖÖN

Kuivumisajat hionta filleri:

20°C
Yli yön60°C
1 tunti**Suosittelavat hiomapaperikarkeudet:**

Kuivahionta : P280, viimeistelyhionta P360-P400

Päällemaalattavissa:

- LV 250 Topcoat MM/RM
- LV 250 Topcoat IC RM
- LV 351 Topcoat MM/RM
- LV 352 Topcoat Premium
- Autocoat BT WB 551 Basecoat RM

VOC:

EU:n VOC raja tälle tuotteelle on (tuoteryhmä: IIB.C) ruiskutusvalmiina seoksena max. 540 g/litra.
Tämän tuotteen VOC sisältö ruiskutusvalmiina seoksena on max. 540 VOC/g/l.

Pakkauskoot:

5L astia

Sävy:

Beige, Vaalean Harmaa tai Tumman Harmaa

Säilyvyys:

Autocoat BT LV 350 Filler Beige/Gray	2 vuotta
Autocoat BT LV 350 Filler Dark Gray	1 vuosi
Autocoat BT LV 350 Hardener Medium	1 vuosi
Autocoat BT LV 350 Filler Hardener Sanding	1 vuosi
Autocoat BT LV 350 Filler Reducer Medium	4 vuotta
Autocoat BT LV 350 Filler Reducer Slow	4 vuotta
Autocoat BT LV 351 Hardener Hi-Flo	1 vuosi
Autocoat BT LV 352 Hardener	1 vuosi
Autocoat BT 801 Multi Use Hardener	1 vuosi

LV 350 Filler Beige/Light Gray/Dark Gray 3506-001

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Tuotteen varastointi:

Varastoi uudet avaamattomat ja avatut purkit korkki suljettuna 20°C lämpötilassa.
Vältä lämpötilojen vaihtelua varastoinnin aikana.

Minimi varastointilämpötila: 5°C
Maximi varastointilämpötila: 35°C

Käyttöturvallisuustiedote koskien Autocoat BT LV 350 Filler Beige/Gray 3506-001:

Vain ammattimaiseen käyttöön. (Lue KTT-KäyttöTurvallisuusTiedote).

Katso tuotteen etikettitekstit

Tämän tuotteen käyttäjän tulee noudattaa paikallisia työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiä.

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Osoite: Rälssitie 7C, 01510 VANTAA
Tel: +358 10 8419 500

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetken tietämyksemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemm nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemusten ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Rijksweg 31, P.O. Box 3, 2170 BA, Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscv.com